

# UNSERE HARTMETALLSORTEN

## OUR TUNGSTEN CARBIDE GRADES

### NOS NUANCES MÉTAL DUR

**EXTRAMET**  
WE LIVE FOR CHALLENGES

09/2022

**EXTRAMET**  
WE LIVE FOR CHALLENGES

### UNSERE HARTMETALLSORTEN | OUR TUNGSTEN CARBIDE GRADES | NOS NUANCES DE CARBURE

		Feinstkorn submicron grain micrograin				Feinkorn fine grain grain fin		Ultrafeinkorn ultrafine grain grain ultrafin	
WC		EMT100	EMT207	EMT210	EMT212	EMT409	EMT412	EMT609	EMT612
Co		93 %	91.5 %	89 %	87.2 %	90 %	87 %	89.5 %	86.5 %
Zusatzkarbide Other carbides Autres carbures		6 %	7.5 %	10 %	12 %	9 %	12 %	9 %	12 %
Korngrösse Average grain size Dimension des grains	µm	1 %	1 %	1 %	0.8 %	1 %	1 %	1.5 %	1.5 %
Dichte ISO 3369 Density Densité	g/cm³	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8	~1.2	~1.2	~0.5	~0.5
Härte ISO3878 Hardness Dureté	HV 30	14.80 ± 0.1	14.70 ± 0.1	14.45 ± 0.1	14.20 ± 0.1	14.50 ± 0.1	14.25 ± 0.1	14.40 ± 0.1	14.10 ± 0.1
Biegefestigkeit Transverse rupture strength Résistance à la flexion	N/mm²	1'800 ± 60	1730 ± 50	1'600 ± 60	1'505 ± 45	1'550 ± 60	1'440 ± 60	1'880 ± 80	1'680 ± 60
Bruchzähigkeit K <sub>IC</sub> Fracture toughness Résistance à la rupture	MPa*m <sup>1/2</sup>	>3'800	>4'200	>4'200	>4'300	>3'500	>4'000	>4'000	>4'200
		9.4	9.7	10.0	11.5	10.5	12.3	7.7	7.8

K<sub>IC</sub> \* nach Palmquist

Die Daten in dieser Tabelle sind typische Materialkennwerte. Änderungen der Daten im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. \*K<sub>IC</sub>: Die gemessenen kritischen Spannungsintensitätsfaktoren (K<sub>IC</sub>) sind in hohem Masse von der Probengeometrie und Probenpräparation abhängig. Ein direkter Vergleich mit Werten, die mit einer anderen Verfahrensweise ermittelt wurden, ist daher nicht zulässig.

The data in this table are typical material parameters. We reserve the right to modify the data due to technical progress or due to further development within our company. \*K<sub>IC</sub>: The measured critical tension intensity factors (K<sub>IC</sub>) depend to a high degree on the sample geometry and sample preparation. A direct comparison with parameters which have been determined by means of a different method is therefore not admissible.

Les données figurant dans ce tableau représentent les paramètres spécifiques matière. Nous nous réservons le droit de modifier ces données en fonction des progrès technologiques ou de nos futurs développements. \*K<sub>IC</sub>: Les facteurs critiques d'intensité de contraintes (K<sub>IC</sub>) dépendent fortement de la géométrie et de la préparation de l'échantillon. Une comparaison directe avec des valeurs obtenues par une autre méthode n'est donc pas possible.

EMT  
100

**Feinstkorn 6% Co:** Universalsorte für die zerspanende Bearbeitung von NE-Metallen, Aluminium, Kupfer, Porzellan, Kunststoff, Guss sowie Stähle niedriger Härte und faserverstärkter Werkstoffe. Hohe Verschleissfestigkeit, bestens für Diamantbeschichtung geeignet.

**Submicron grain 6% Co:** Universal grade for the machining of non-ferrous metals, aluminium, copper, porcelain, plastics, cast iron, steel of low hardness and fibre reinforced materials. High wear resistance, excellent suitability for diamond coating.

**Micrograin 6% Co:** Nuance universelle destinée à l'usinage des métaux non ferreux. Aluminium, cuivre, porcelaine, matières plastiques, fontes, aciers de moyenne dureté et matériaux renforcés fibres de verre. Résistance à l'usure élevée, nuance idéale pour les revêtements diamant.

EMT  
210

**Feinstkorn 10% Co:** Hartmetallsorte mit gutem Schlagwiderstand sowie hoher Biegefestigkeit. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Nickellegierungen, gehärteten, legierten, gegossenen und rostfreien Stählen. Hauptsorte im Feinstkornbereich mit breitem Anwendungsspektrum für rundlaufende Werkzeuge.

**Submicron grain 10% Co:** Submicron grade with a good impact strength and TRS for the machining of non-ferrous metals, nickel alloys steels as well as hardened, alloyed, cast and stainless steel. Main submicron grade with broad applications for rotating, solid carbide tools.

**Micrograin 10% Co:** Nuance micro-grain avec une excellente résistance aux chocs et à la flexion. Pour l'usinage des métaux non ferreux, aciers à alliage nickel ainsi que les aciers trempés, alliés, et inoxydables. Principale nuance micro-grain pour un grand nombre d'applications concernant les outils rotatifs.

EMT  
409

**Feinkorn 9% Co:** Aufgrund hoher Kanten- und Verschleissfestigkeit sowie hoher Temperaturbeständigkeit, ist diese Sorte ausgezeichnet geeignet für die Frässchrupp- oder Bohrbearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe (z. B. rostfreier Edelstähle und korrosionsbeständiger Nickelbasislegierungen). Zudem ist sie ideal für den Einsatz als Stempel, Matrizen zum Feinstanzen, Pulverpresswerkzeuge und Ziehdorne.

**Fine grain 9% Co:** With a high cutting edge strength and wear resistance - coupled with high temperature resistance - this grade is primarily aimed at mill roughing, or drilling of heavily machinable materials. (e. g. stainless steel and non corrosive nickel-base alloys). It is also ideally suited for applications like dies, punches for fine blanking, powder pressing tools and mandrels.

**Grain fin 9% Co:** Nuance grains fins avec d'excellentes capacités à maintenir la coupe et la résistance à l'usure associée à une haute tenue à la température donc destinée au travail du fraisage ébauche, ou le perçage-forage des matières difficiles à usiner. (exemples: aciers inoxydables et aciers "super-alliages" anti corrosif à base de nickel et chrome). Également idéale pour les applications de découpage, compression des poudres, pour des outils type: poinçons, électeurs, matrices, noyaux.

EMT  
609

**Ultrafeinkorn 9% Co:** Von der Charakteristik her eine aussergewöhnliche Ultrafeinkornsorte. Einsetzbar beim Fräsen von gehärteten und hochharten Stählen >50HRC, der HSC-Bearbeitung im Formenbau, verschleissfester Werkzeuge für die Mikromechanik sowie der Bearbeitung von neuen Verbundwerkstoffen.

**Ultrafine grain 9% Co:** Outstanding ultrafine grade for the milling of hardened steel >50HRC, HSC machining for mould constructions, wear resistant tools for micromechanics and machining of new composite materials.

**Grain ultrafin 9% Co:** Nuance grain ultra-fin aux caractéristiques remarquables pour le fraisage des aciers trempés, d'une dureté supérieure à 50HRC, pour l'usinage à grande vitesse pour la fabrication de moules, outils résistants pour la micromécanique ainsi que pour l'usinage des matériaux composites.

**Feinstkorn 7.5% Co:** Vielseitige Hartmetallsorte für die zerspanende Bearbeitung von NE-Metallen, wie Aluminium, Kupfer, Kunststoff etc., sowie von Gusswerkstoffen und Stählen mit einer Härte von 45 – 65 HRc. Für Fräswerkzeuge und Bohrgewindefräser der ISO-Gruppe H und in der Umformtechnik als Ziehwerkzeuge für Stahlwerkstoffe, Matrizen für NE-Metalle, Stempel für Kaltumformung und Kalibriermatrizen.

**Submicron grain 7.5% Co:** Versatile carbide grade for machining non-ferrous metals, such as aluminium, copper, plastic, etc., as well as cast materials and steels with a hardness of 45 - 65 HRc. For milling tools and drill thread milling cutters of ISO group H and in forming technology for drawing tools for steel materials, dies for non-ferrous metals, punches for cold forming and calibration dies.

**Micrograin 7.5% Co:** Nuance de carbure polyvalente destinée à l'usinage des métaux non ferreux, tels que l'aluminium, cuivre, plastique, etc., ainsi que des matériaux de fonderie et les aciers d'une dureté comprise entre 45 - 65 HRc. Pour les outils de fraisage et les fraises à fileter de perçage du groupe ISO H et dans la technique de formage pour les outils d'étrage pour matériaux en acier, matrices pour métaux non ferreux, poinçons pour formage à froid et matrices de calibrage.

EMT  
207

**Feinstkorn 12% Co:** Die sehr hohe Bruchzähigkeit ergibt eine hervorragende Kantenfestigkeit, die sehr gute Standzeiten bei der Schruppbearbeitung von schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Inconel 718, hochkarbidhaltige Stahlsorten oder Titanlegierungen erzielt.

**Submicron grain 12% Co:** The very high fracture toughness results in an extraordinary cutting edge strength. This ensure excellent tool life at mill roughing of heavily machinable materials like Inconel 718, high carbide steel or titanium alloys.

**Micrograin 12% Co :** Une résistance à la rupture très élevée qui se traduit par une excellente stabilité d'arêtes. Une excellente durée de vie dans les opérations d'ébauche des matériaux difficilement usinables, tels que l'Inconel 718, les aciers à haute teneur en carbure ainsi que le titane et ces alliages.

EMT  
212

**Feinkorn 12% Co:** Die aussergewöhnliche Biegefestigkeit gepaart mit sehr hoher Bruchzähigkeit, prädestiniert diese Sorte für den Einsatz im Bereich schwer zerspanbarer Werkstoffe, insbesondere bei Operationen mit unterbrochenem Schnitt. Des weiteren ist sie optimal für Stempel und Matrizen bei Stahlumformwerkzeugen, sowie zur Herstellung von Werkzeugbauteilen.

**Fine grain 12% Co:** The exceptional TRS paired with a high fracture toughness, predestines this fine grain grade for the application of difficult to machine materials, especially for interrupted cutting applications. Furthermore, it is optimal for steel forming tools, as well as manufacturing tool components.

**Grain fin 12% Co:** Nuance grains fins avec une exceptionnelle résistance à la flexion donc une très haute ténacité, destinée à l'usinage des matériaux difficiles à travailler. Grande efficacité pour les applications de coupe interrompue. Il est également idéal pour la fabrication d'outils de déformation, de découpe et de frappe à froid.

EMT  
412

**Ultrafeinkorn 12% Co:** Eine hohe Biegefestigkeit bei gleichzeitig hoher Härte ist der entscheidende Vorteil dieser ultrafeinen Hartmetallsorte. Geeignet für die zerspanende Bearbeitung von Werkstoffen mit einer Härte von bis zu 64HRC. Einsetzbar im Formenbau sowie für die Bearbeitung von Titanlegierungen und hochlegierten Stählen.

**Ultrafine grain 12% Co:** A good impact strength and TRS combined with high hardness is the essential advantage of this ultrafine grade. For machining of materials hardened up to 64HRC, mould constructions and machining of titanium alloys as well as high alloyed steels.

**Grain ultrafin 12% Co:** Les points forts de cette nuance sont une haute résistance à la flexion et une dureté élevée, pour l'usinage de matières dures jusqu'à 64HRC. Pour la fabrication de moules ainsi que l'usinage des alliages de titane et aciers tenaces à hautes teneurs en alliages.

EMT  
612